

US795

Термотрансферная лента

RESIN
NEAR EDGE

US795 – смоляная термотрансферная лента класса SUPER PREMIUM создана для работы на принтерах с технологией CORNER EDGE/NEAR EDGE. Данная лента разработана специально для печати на пищевой упаковке. Изображение, полученное с помощью данной термотрансферной ленты, сохраняется даже в условиях кипящей воды и пара. Красящий слой ленты обеспечивает высокое качество печати штрихкодов, мелкого и крупного текстов, графических объектов. Специальное покрытие обратной стороны риббона снимает статическое напряжение, защищает термоголовку от преждевременного износа, а также предохраняет ее от загрязнения.

Характеристики риббона		<p>Переносимость на материалы</p> <p>Совместимость для различных типов материалов</p> <p>Насыщенность изображения</p> <p>Стойкость к смазыванию</p> <p>Стойкость к температурным воздействиям</p> <p>Стойкость к растворителям</p>
Тип красящего слоя	RESIN (смола)	
Толщина риббона	6.9±0.3μm	
Тип основы	Полиэстер (4.5±0.3μm)	
Цвет	Черный	
Насыщенность	Менее чем 0.75 (MACBETH)	
Скорость печати	До 12"/сек (300 мм/сек)	
Энергия при печати	16mJ/mm ²	

Характеристики изображения (при печати)	
Насыщенность изображения	Более чем 1.6 (MACBETH)
Штрихкод	Более чем 3.5/A (вертикально-ориентированные штрихкоды)(ANSI)
Рекомендованные типы материалов	PET, PVC, нейлон
Стойкость к истиранию	Более чем 1,5/C (НЕЙЛОН) (ANSI) * 1
Стойкость в условиях кипячения	Более чем 70% (MACBETH) * 2
Стойкость к солнечным лучам	Более чем 70% (MACBETH) * 3
Условия эксплуатации	Температура: от 5°C до 35°C / Относительная влажность: 20% - 80%
Условия хранения	Температура: от 0°C до 40°C / Относительная влажность: 20% - 80%

*1 Тест на истирание

*2 Тест в условиях кипящей воды

*3 UV тест

Давление: 2.63 X 10⁷ Па, количество циклов: 1200 циклов, медная стрелка

Находящаяся под давлением горячая вода при температуре 120°C в течении 90 минут

168 часов на UV тестирующей машине, что экв. 3 месячному воздействию дневного освещения